

TECHNICKÝ LIST

DORUS KS 217

EVA TAVNÉ LEPIDLO NA OLEPOVANIE HRÁN

Dorus



VLASTNOSTI

- ▶ nízka viskozita
- ▶ univerzálne použiteľné
- ▶ dobré roztekanie, aj na zle roztierateľných hranovacích páskach
- ▶ vysoká konečná pevnosť spoja
- ▶ dobrá odolnosť spoja proti teplu
- ▶ predyhovateľné
- ▶ vysoká výdatnosť

OBLASTI POUŽITIA:

Lepenie hrán pri posuve od 10 m/min.

Hranovací materiál: masívne drevo, dyha, melamín, polyester, HPL, PVC, ABS, PP (vhodnosť závisí od špeciálnych vlastností hranovacieho materiálu a od jeho primeru).

Vhodné najmä na masívne drevo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	hnedá, prírodná, biela
Forma dodania:	Granulát v 25kg PE vreciach
Bod mäknutia:	cca 100°C
Viskozita (Brookfield):	cca 100 000m Pa. s/180°C cca 55 000m Pa. s/200°C

Odolnosť proti teplu:

cca 90 °C

Testované na 0,6 mm dubovej dyhe pri použití Metódy DORUS vo vzostupnom teplotnom teste na rovnej hrane

SPRACOVANIE

Odporúčaná pracovná teplota

- ▶ v tavnej nádobe: 180 - 200°C
- ▶ v nanášacom valci: 190 - 200°C

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Ak pri spracovaní nie je dodržaná správne teplota, uvoľňujú sa výpary. Tieto môžu spôsobiť podráždenie. Ak sa dané teploty značne a dlhšiu dobu presahujú, vzniká nebezpečenstvo rozkladu produktu. Preto je nutné zabezpečiť odsávanie výparov, napr. pomocou odsávacích zariadení.

Produkt nie je charakterizovaný ako nebezpečný a nie je potrebná výstraha na obale produktu.

Prvá pomoc: Pri vdýchnutí výparov vyneste postihnutého na čerstvý vzduch.

SKLADOVANIE

Skladujte 1 rok od dátumu výroby na suchom a chladnom mieste.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/502 46 111